



Skader på startere med ferritmagneter

Generelt

I nogle startertyper erstattes feltviklingerne af kobber eller aluminium med ferritmagneter.

Skadens omfang

Et hyppigt forekommende skadesomfang for disse startertyper vedkommende er knækkede ferritmagneter. Magneterne løsner sig fra huset og knækker.

Årsager og virkninger

De pågældende skader opstår på grund af stød og/eller slag. De ødelagte ferritmagneter forårsager et totalsvigt af starteren. Ved disse startertyper bør man altid undlade at foretage en "funktionskontrol" vha. hammerslag eller lignende på starterhuset eller magnetafbryderen. Hvis man lader det falde på gulvet, kan det også føre til beskadigelser.

